LD CONTROLES
ZA DES QUATRE CHEMINS
15 250 NAUCELLES
Tél. 04 71 47 37 37 - Fax. 04 71 64 93 52
www.ldcontroles.fr

Rapport d'essai n° : 19G0672 (*Gravillon 40/80 Concassé*)

Objet

Donneur d'ordre	POUZZOLANES DES DOMES
Affaire	LD/01/19/129
Installation de traitement *(i)*	POUZZOLANE DES DOMES

Prélèvement de l'échantillon

Nature *(i)*	**Gravillon 40/80 Concassé**
Date de prélèvement	13/03/2019
Lieu	CARRIERE
Sté / Opérateur	LD Contrôles: PEYRARD
Mode opératoire	Par pelle sur stock
Origine des matériaux *(i)*	Pouzzolane des Dômes

Préparation

Quantité à réception	Conforme
Mode opératoire	Par quartage à plat
Date de réception	13/03/2019

Autres essais	Résultats					Niveau
	min²	*min¹*		*max¹*	*max²*	
Teneur en fines : f (%) * (NF EN 933-1)			0,4			
Teneur en eau : W (%) -			2,7			

Analyse granulométrique (NF EN 933-1) *

Tamis (mm)	(%min) ◆	(%min) ■	Tamisats (%)	(%max) ■	(%max) ◆	Niveau
0,063			0,4			
0,500			0,9			
4			1			
5			1			
6,3			1			
8			1			
10			1			
11,2			1			
12,5			1			
14			1			
16			1			
20			1			
28			1			
31,5			2			
40			5			
45			12			
50			18			
56			33			
63			79			
80			100			



Observations :
Essai réalisé par lavage et tamisage

A été réalisé à Aurillac, le 21 mars 2019
Essai réalisé par :
Alexandre DELMAS
Le Responsable section granulats :
Sylvain PECHAUD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, il comporte 1 page(s).
Les essais dont les résultats figurent ci-dessus ont été exécutés conformément aux normes AFNOR sauf indication contraire en observation.
Les échantillons sont éliminés après essai, et les reliquats sont conservés 15 jours sauf demande expresse du donneur d'ordre.
Les essais faisant l'objet du présent rapport portent sur un échantillon prélevé dans certaines conditions. Leur représentativité est liée à celle de l'échantillon et ne peut être étendue à l'ensemble de la production ou de la fourniture.

(i) : informations fournies par l'entreprise, ne pouvant engager la responsabilité de LD Contrôles.